



COD. 3350

Colla poliuretanic in flacone

Colla poliuretanic in flacone è una resina igroindurente ad espansione.

Proprietà

Con questa caratteristica di rigonfiamento la colla poliuretanic in flacone va a riempire i vuoti fissando solidamente anche le tavolette vicino alla zona difettosa.

Campi d'impiego

- Può essere usata sia prima che dopo la levigatura del parquet per piccole riparazioni di listelli non perfettamente incollati al sottofondo.
- Può essere usata per incollaggio di lamiere verniciate e preverniciate, su pannelli poliuretanic tipo staifix.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido viscoso
Colore	Bruno
Viscosità	1000 – 5000
Resa	A seconda dell'impiego e dello spessore applicato
Tempo di lavorabilità	10 – 15 minuti
Temperatura d'uso	+ 15° C - + 25° C
Temperatura di applicazione	tra +5°C e + 35°C
Pedonabilità	3 – 4 ore
Indurimento film	12 -24 ore
Applicazione / Attrezzi	Apposito contagocce (siringa)
Pulizia attrezzi	SE a prodotto ancora fresco
Confezione	Barattoli da 500 ml.

Modalità d'uso

Preparazione del supporto:

Praticare un piccolo foro sulla tavoletta in corrispondenza del punto in cui non è saldamente incollata.

Applicazione:

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Iniettare 2-3 gocce d'acqua sotto gli elementi di legno da fissare, possibilmente in corrispondenza della giunzione. Dopo 2 minuti iniettare sullo stesso punto una piccola dose di colla poliuretanica in flacone.

Fare attenzione a non mettere una quantità eccessiva di colla poliuretanica perché durante la fase di indurimento rigonfia aumentando eccessivamente il volume.

Colla poliuretanica in flacone è un prodotto che aderisce alla vernice tenacemente. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere < 2% (< 0,5% anidrite).

Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.

Avvertenza

Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali. Ambientare il prodotto a 20° C prima dell'applicazione. Teme il gelo. Una volta aperto il prodotto presenta una naturale tendenza all'indurimento. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali.

Stoccaggio

In un ambiente asciutto e fresco, con temperatura tra 5° C e 25° C e nella confezione originale. La stabilità allo stoccaggio è di almeno 6 mesi.

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite di buona fede e sulla base di ricerche accurate. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Informazioni generali: B.F. PLASTOSIL SRL si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.